

| Дата выпуска:
01/2022

KALCIMA KS 3

Kalcima KS 3 – кальциевая консистентная смазка, произведенная на базе кальциевого мыла как загустителя и специально подобранных базовых масел.

Применение

Рекомендуется для смазывания направляющих скольжения, направляющих, шарниров и других скользящих элементов, работающих при малых нагрузках при температуре от -30°C до 70°C. Хорошая устойчивость к воздействию воды позволяет использовать смазку в элементах, подвергающихся внешнему воздействию, например, на стальных тросах, спиральных и пластинчатых пружинах и т.д.

Спецификации

ISO 6743 – 9: L – XBBNA3; DIN 51825: K3C – 30; DIN 51502

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Цвет смазки	-	визуально	серо-желтый
Температура каплепадения, min	°C	BAS ISO 2176	95
Пенетрация нерабочая	mm/10	BAS ISO 2137	175-250
Пенетрация в сжатом состоянии после 60 ударов	mm/10	BAS ISO 2137	220-250
Коррозия на Cu, 3h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	1b
Выделение масла, max	% m/m	DIN 51817	2,0
EMCOR test – 168 ^h (дистиллированная вода)	оценка	ISO 11007 (DIN 51802) (IP 220)	0/0

Тара: 0.4kg 0.85kg 3kg **18kg** 50kg 180kg

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**