

I Дата выпуска:
01/2022

TERMOL S 15

Termol S 15 производится из высокорафинированных минеральных масел на парафиновой основе и специально подобранного пакета присадок.

Применение

Применяется для заковки низколегированной стали, Mn – Si стали для пружин, стали для шарикоподшипников.

Высокая температура вспышки и отличная термическая и окислительная стабильность масла при эксплуатации увеличивают срок службы оборудования и масла, что приводит к снижению расходов обслуживания. Заковка светлая, а фазы охлаждения постоянны во время всего срока использования масла.

Спецификации

ISO 6743 – 14: L – UHC

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			ISO VG 15
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	13,5-16,5
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	150
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-12

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МФЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**